

Polyjet Subli S-E

Tinta de sublimación base agua de nueva generación para cabezales piezoeléctricos Epson. Fabricada en Italia e importada directamente por GPG en envases de 1 y 5 litros.



BASE

Agua

transfer sobre poliéster

FORMATOS

1 • 5 L

por color

CABEZAL

Epson

i3200, DX5 y afines

TRANSFERENCIA

180–210 °C

30 a 60 segundos

CARACTERÍSTICAS

Densidad estable en producción prolongada.

Tinta de sublimación base agua de nueva generación, lista para usar, formulada para cabezales piezoeléctricos Epson. Densidad de color constante en producciones largas y entre lotes.

Alta imprimibilidad a velocidad elevada, también sobre papeles livianos y sin recubrimiento. Secado rápido en el papel. Humectación estable del cabezal en las pausas, con menos purgas y menos mantenimiento.

Colores intensos y definición fina tras la transferencia. Representación exclusiva de GPG para Chile, con perfiles ICC por equipo.

FICHA TÉCNICA

Subli S-E, dato por dato.

PRODUCTO

Tipo	Tinta de sublimación base agua para impresión transfer sobre poliéster
Cabezales	Piezoeléctricos Epson: i3200, i3200-A1, DX5, DX7 y afines
Gama	Cian, magenta, amarillo y negro Colores especiales: magenta y amarillo flúor · Auxiliar: Subli Cleaner
Formatos	1 L y 5 L por color
Origen	Poly Chemicals · Arsago Seprio, Italia

REFERENCIAS

INKJ5001	Subli S-E Cyan
INKJ5002	Subli S-E Magenta
INKJ5003	Subli S-E Yellow
INKJ5004	Subli S-E Black

TRANSFERENCIA

Temperatura	180–210 °C
Tiempo	30–60 s; hasta 180 s según temperatura y soporte
Método	Calandra para rollo continuo; plancha para pieza terminada
Soportes	Poliéster y mezclas de alto contenido de poliéster; rígidos con recubrimiento poliéster

SOLIDECESES (EN ISO)

Luz · 105-B02	Cian 6 · magenta 7 · amarillo 7 · negro 7, en escala de 1 a 8
Lavado · 105-C10	5 en los cuatro colores, escala de 1 a 5
Sudor · 105-E04	5 en los cuatro colores, escala de 1 a 5

USO Y CONSERVACIÓN

Ambiente de impresión	20–25 °C · humedad 40–60 %, sin polvo ni sustancias volátiles
Aclimatación	24 h en el taller antes de usar
Almacenamiento	Envase cerrado, en lugar seco, bajo 25 °C, lejos de luz y calor
Vida útil	12 meses en envase cerrado

SEGURIDAD Y DOCUMENTOS

Clasificación	Sin clase de peligro según el Reglamento (CE) 1272/2008; sin pictogramas
Hoja de seguridad	Por referencia, a solicitud
Ficha técnica	A solicitud
Perfiles ICC	Sobre su equipo, papel y tejido

COLOR	LUZ · ISO 105-B02 (1–8)	LAVADO · ISO 105-C10 (1–5)	SUDOR · ISO 105-E04 (1–5)
Cian	6	5	5
Magenta	7	5	5
Amarillo	7	5	5
Negro	7	5	5

Los envases de 1 y 5 litros están en importación. La fotografía de producto se publica cuando llegue el primer lote a Santiago. Las solideces son valores del fabricante sobre poliéster; el resultado final depende del tejido, el papel y los parámetros de transferencia.

CÓMO LA ENTREGAMOS

Alcance de la entrega.

- **Importación directa** desde la planta de Arsago Seprio, con lote trazable.

■ **Stock en Santiago** en envases de 1 y 5 litros, para producción sostenida.

■ **Especificación por cabezal y equipo.**

■ **Perfil de color** sobre la máquina, el papel y el tejido del cliente.

■ **Posventa con técnico asignado.**

■ **Hoja de seguridad y ficha técnica** por referencia, a solicitud.
